T04 Agente Mineralizante

NATURALEZA

Producto acuoso formulado en base a una solución de silicato potásico altamente estabilizado.

DATOS TÉCNICOS

Densidad:	1,20-1,25 grs/cm^3
Rendimiento teórico:	8-10 m^2/litro
Diluyente:	Agua

CARACTERÍSTICAS

- La principal propiedad del Agente Mineralizante es la de consolidar la superficie y formar una barrera interna contra la humedad. Reacciona en el interior del soporte, mediante un proceso de silidificación, solidificando las partes sueltas por la humedad, formando cristales de cuarzo insoluble que mejoran las propiedades del soporte blanqueando su red capilar.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Se utiliza para consolidar y crear barreras antihumedad en muros de hormigón, piedra, etc...

Los consejos técnicos para el uso y empleo de nuestros productos se dan según nuestros mejores conocimientos e informaciones, fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios y nuestra experiencia recogida a lo largo de los años al servicio del cliente.
Pinturas Ordesa S.A. no se hará responsable de los problemas ocasionados por una aplicación incorrecta o mal uso de nuestros productos.

T04 Agente Mineralizante

MODO DE EMPLEO

- Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.

- Limpieza exaustiva de las superficies a tratar.

- Aplicar con brocha, rodillo o pistola hasta saturar el soporte. En caso de duda se repetirá el tratamiento dos o tres días más tarde.

Humedad por capilaridad

Se realizará una hilera de taladros en la cota inferior del muro, la separación entre taladros estará comprendida entre 10 y 20 cm. coincidiendo con una de las juntas de mortero y con una inclinación suficiente como para interceptar llagas de mortero adicionales. La longitud de las perforaciones será la equivalente al ancho del muro a tratar menos 5 cm.

En caso necesario se ejecutarán 2 hiladas de taladros con una separación vertical entre ellos de unos 15 cm. En dichos taladros se dispondrán obturadores de láminas plásticas o mecanismos de acero galvanizado dotados con un mecanismo antirretorno.

En caso de muros monolíticos de hormigón se procederá a inyecciones sucesivas hasta lo saturación del plano de inyección empleando equipos de bombeo a presiones de trabajo comprendidas entre 2 y 20 bares.

En caso de muros heterogéneos (mampostería, ladrillos,…) previamente se realizará una inyección mediante mortero sin retracción, efectuando unos pequeños calados mediante alambres o varillas en el interior del taladro antes de que la masa de mortero endurezca totalmente.

- No aplicar por debajo de 5℃.

Los consejos técnicos para el uso y empleo de nuestros productos se dan según nuestros mejores conocimientos e informaciones, fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios y nuestra experiencia recogida a lo largo de los años al servicio del cliente.
Pinturas Ordesa S.A. no se hará responsable de los problemas ocasionados por una aplicación incorrecta o mal uso de nuestros productos.

T04 Agente Mineralizante

SEGURIDAD E HIGIENE

No requiere precauciones especiales respecto a toxicidad. No es inflamable.

PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de 5 litros y 25 litros.

Pinturas Ordesa, s.a.
C/ Valle de Ordesa, 1,3
50420.- Cadrete (Zaragoza)
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04
Fax. 976 12 68 04

Los consejos técnicos para el uso y empleo de nuestros productos se dan según nuestros mejores conocimientos e informaciones, fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios y nuestra experiencia recogida a lo largo de los años al servicio del cliente.
Pinturas Ordesa S.A. no se hará responsable de los problemas ocasionados por una aplicación incorrecta o mal uso de nuestros productos.